

ENSAYOS ANUALES DE ÁRIDOS – MARCADO CE

PETICIONARIO: CANTERA SOLIS.
MUESTRA: ÁRIDO SILICEO: AF-T-0/6-S, AG-T-6/12-S; AG-T-12/20-S
ENSAYOS: ANUALES PARA HORMIGÓN (UNE-EN 12620) MORTERO (UNE-EN 13139) Y MEZCLAS BTUMINOSAS (UNE-EN 13043)
FECHA TOMA: 3 de marzo de 2014.
FECHA ENSAYO: 3-28 de marzo de 2014
REFERENCIA: 22/14-5

RESULTADOS

Densidad de las partículas y absorción de agua UNE-EN 1097-6

	AF-T-0/6	AG-T-6/12	AG-T-12/20
Densidad aparente (g/cm ³)	2,673	2,622	2,624
Densidad tras secado en estufa (g/cm ³)	2,587	2,568	2,573
Densidad de p. saturadas con la superficie seca (g/cm ³)	2,607	2,588	2,592
Absorción de agua (%)	0,62	0,81	0,76

Contaminantes orgánicos húmicos UNE EN 1744-1/15.1	NO CONTIENE
--	-------------

Compuestos de azufre totales UNE EN 1744-1	0,006 % en S 0,015 % en SO ₃
Sulfatos solubles en ácidos expresados en SO ₃ UNE EN 1744-1	0,003 %
Cloruros solubles en agua UNE-EN 1744-1	0,005 %

Coefficiente de Pulimento Acelerado CPA UNE EN 1097-8	48
---	----

25 de junio de 2014



Director de Laboratorio