Norma de ensayo	Ensayo	Hormigón (UNE EN 12620:2003)
UNE EN 932-3	Descripción petrográfica	1 cada 3 años
UNE EN 933-1	Granulometría de los áridos (G)	1 por semana
UNE EN 933-3	Forma de los áridos gruesos (FI)	1 por mes
UNE EN 933-5	Partículas trituradas o fracturadas y partículas totalmente redondeadas (%)	-
UNE EN 933-1	Contenido en finos (f)	1 por semana
UNE EN 933-8	Calidad de los finos (EA)	1 por semana según anexo D UNE EN 12620
UNE EN 1097-2	Resistencia fragmentación árido grueso (LA)	1 por semestre
UNE EN 1097-8	Resistencia al pulimento (para capa de rodadura)	1 cada 2 años (CPA)
UNE EN 1097-6	Densidad (Mg/m^3) y absorción de agua (%WA)	1 por año
UNE EN 1367-1 o UNE EN 1367-2	Resistencia del árido grueso a los ciclos de hielo-deshielo (F) o (SM)	1 cada 2 años
Anexo G UNE EN 12620	Reactividad álcali-sílice	Cuando se exija y en caso de duda

Norma de ensayo	Ensayo	Hormigón (UNE EN 12620:2003)
UNE EN 1744-1	Cloruros (%CI) (a petición)	1 cada 2 años (1 por semana para áridos de origen marino)
	Sulfatos solubles en ácido (AS)	1 por año
	Azufre total (%S)	1 por año
	Componentes que modifican la velocidad de fraguado y de endurecimiento del hormigón/ de las mezclas bituminosas/ de las mezclas tratadas con conglomerantes hidráulicos	CONTAMINANTES HÚMICOS 1 por año
		CONTAMINANTES LIGEROS 1 por semestre
UNE EN 12620 H.3.3 y H.4	Sustancias peligrosas: Emisión de radiactividad Liberación de metales pesados Liberación de carbonatos poliaromáticos Liberación de sustancias peligrosas	Cuando se exija y en caso de duda
UNE EN 13043 B.3.3 y B.4	Sustancias peligrosas: Emisión de radiactividad Liberación de metales pesados Liberación de carbonatos poliaromáticos Liberación de sustancias peligrosas	-